

技術資料

平成28年7月25日
高六商事株式会社
北関東工場 技術部

グレード名	抗菌グレードP202-HK
-------	---------------

品質保証課	担当
	

項目	単位	試験法	測定値	備考
MFR	g/10分	JIS-K7210	14.0	
比重	-	JIS-K7112	1.040	
引張り強さ	MPa	ASTM-D638	25.0	
引張り伸び	%	ASTM-D638	80.0	
曲げ強さ	MPa	ASTM-D790	44.0	
曲げ弾性率	MPa	ASTM-D790	2,400	
アイゾット衝撃強度	KJ/m ²	ASTM-D256	8.0	
熱変形温度	°C	ASTM-D648	125	
抗菌活性	—	JIS-Z2801	○	
	—	JIS-Z2801	○	
手触り感	—	—	◎	

備考

上記、測定値は標準値であり保証値ではありません。