

技術資料

平成28年7月25日
高六商事株式会社
北関東工場 技術部

グレード名	抗菌グレードP853-HK
-------	---------------

品質保証課	担当
	

項目	単位	試験法	測定値	備考
MFR	g/10分	JIS-K7210	18.0	
比重	-	JIS-K7112	1.000	
引張り強さ	MPa	ASTM-D638	38.6	
引張り伸び	%	ASTM-D638	36.0	
曲げ強さ	MPa	ASTM-D790	63.7	
曲げ弾性率	MPa	ASTM-D790	2,800	
アイゾット衝撃強度	KJ/m ²	ASTM-D256	2.6	
熱変形温度	℃	ASTM-D648	133	
抗菌活性	—	JIS-Z2801	○	
	—	JIS-Z2801	○	
光沢度	—	JIS-Z8741	80	
手触り感	—	—	◎	

備考

上記、測定値は標準値であり保証値ではありません。